



Caradecor AkkordVlies-G

Специальный стеклохолст для устранения волосных и паутинных трещин внутри помещений.

Описание продукта

Назначение:

Для перекрытия усадочных и трещин, возникающих при высыхании штукатурок растворных групп PII, PIII, PIV, бетона и гипсокартоновых листов, гипсоволокнистых плит. Покрыт специальной пропиткой для облегчения нанесения финишных покрытий.

Свойства:

- Перекрывает трещины.
- Сохраняющий размеры
- Водостойкий
- не набухает
- Для покрытий 1,2 либо 3 класса износостойкости
- Имеет сертификат: «не горючий», при покрытии продуктами Caracoll GK, Indeco-plus, CapaSilan

Указание:

Не использовать для перекрытия динамических трещин.

Плотность:
ок. 40 г/м².

Диаметр стекловолокна:
9-12 мкм

Размеры:
50x1 м /рулон

Хранение:
Хранить в сухом месте.

Утилизация отходов:
Caradecor AkkordVlies-G Утилизировать как обычный, строительный мусор.

Применение:

Приклеивание:

Caradecor AkkordVlies-G приклеиваются на стены клеем Caracoll GK.

Расход:

Caracoll GK ок. 150-200 г/м².

Процесс нанесения:

Равномерно нанести на стену Caracoll GK. На свежеепокрытую клеем стену прикладываем Caradecor AkkordVlies-G и разглаживаем обойным шпателем или резиновым валиком.

Caradecor AkkordVlies-G клеится в стык. Пролитые капли клея вытереть влажной тряпкой. Не рекомендуется стыковать во внутренних углах. А при стыковке на внешних углах, рекомендуется использовать защитный профиль.

Финишное покрытие:

Caradecor AkkordVlies-G после высыхания может покрываться различными материалами.

Покраска:

1-2 слоя дисперсионными красками, такими как, например:

- Indeco plus
- CapaSilan
- Samtex3,7,20

А также многими другими.

1-ый слой разбавлять на 5-10% водой. 2-ой – на 5 %.

Расход на два слоя – 350-450 мл/м². Более точное значение определяется методом пробного нанесения.

Оклейка обоями:

Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Hafgrund.

Покрытие штукатурками:

Нанести промежуточное покрытие Caparol-Putzgrund.

Лазурные техники:

Нанести кистью Caparol-Hafgrund, CapaSilan или Caparol-Putzgrund.

Пригодные подложки:

Применимость к различным подложкам и их необходимая предварительная обработка описана в технической информации № 650 « Подложки и их предварительная обработка».

ПРИМЕЧАНИЯ

Техническая консультация по срочным вопросам

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Представительство в РБ

ул. Тимирязева, 65б, офис 307
220035 Минск
Тел.: +375 (17) 250 89 70
Факс: +375 (17) 205 94 38
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

СП «ДИСКОМ» ООО

ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 (162) 28-37-91
Факс: +375 (162) 28-37-94
e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация 858 по состоянию на февраль 2006 г.

Данная техническая информация базируется на новейших технических достижениях и опыте нашей фирмы. Однако, учитывая разнообразие основ и условий на различных строительных объектах, покупатель/потребитель не освобождается от обязанности компетентной проверки нашего продукта на пригодность для предусмотренной цели использования в конкретных условиях объекта, под ответственность потребителя.

С выходом нового издания данная информация станет недействительной.