

Caparol-Rauhfaserfarbe

Матовая, наносимая методом безвоздушного напыления и накатки дисперсионная краска для внутренних работ с грубоволокнистой структурой



Область применения:

Для получения высокоукрывистых бесшовных настенных и потолочных покрытий, наносимых методом безвоздушного напыления или накатки, с эффектом структуры древесностружечных обоев. Вследствие экономичности краски, она особенно хорошо подходит для покраски сборных строительных элементов.

Свойства:

- Водоразбавимая, экологичная, практически без запаха.
- Устойчива к истиранию.
- Диффузионная способность:
- Sd < 0,1 м
- Высокоукрывистая.
- Выравнивает подложку
- Создает лишь незначительные напряжения.
- Проста в применении.

Упаковка

5л и 12,5 л

Связующее:

Дисперсионные полимерные элементы в соотв. с DIN EN 55945.

Плотность: около 1,5 г/см³

Степень блеска:

Матовая.

Цветовой тон:

Белый.

Колеруется самостоятельно добавлением не более 5% красителей Alpinacolor или AVA - полнотоновыми и колеровочными красками Amphibolin. При самостоятельной колеровке во избежание разницы в цветовых тонах, необходимо тщательно перемешать все компоненты. При заказе от 100 кг и более краски одного цветового тона, по заявке возможна колеровка материала в заводских условиях.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Внимание: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой. Не выливать в канализацию, в водоемы или в грунт. При нанесении краски распылителем не вдыхать образующиеся пары. Подробнее см. раздел "Меры предосторожности".

Утилизация: утилизируются только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Классификационный код для лаков и красок:

M-DF01

Состав: дисперсия акриловых смол, двуокись титана, древесные волокна, вода, присадки, стабилизаторы.

Технология применения:

Способы нанесения краски:

1. Нанесение валиком:

Нанести дважды равномерным толстым слоем Caparol-Rauhfaserfarbe, разбавив водой максимум на 15%. Наносить толстым слоем валиком из мерлушки (овчина). Для получения безупречной структуры нанесение на стены должно производиться в горизонтальном направлении, а чистовая обработка - в вертикальном. При обработке потолков краска наносится обратным направлением света, а окончательная обработка – по направлению света. Для устранения острых краев следует предварительно прокрасить кисточкой углы и канты. Во время нанесения периодически взбалтывать.

2. Распыление:

Основное покрытие: нанести Caparolgrund или устойчивую к стирке дис-

персионную краску Caparol для внутренних работ, например, Malerit E.L.F., колеровав ее в цвет последующего покрытия, используя CaparolColor, Alpinacolor, Amphibolin.

Конечное покрытие: равномерно нанести распылителем толстый слой Caparol-Rauhfaserfarbe, разбавив водой макс. на 10%.

Распылитель: 6-8 мм

Давление: 4 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 500-800 мл /м² за один рабочий проход.

Точный расход определяется с помощью пробных выкрасок.

Минимальная температура нанесения:

+5 °С для окружающего воздуха и подложки.

Время сушки: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность высыхает примерно через три дня. **Внимание:** Для сохранения свойств продукта не следует смешивать его с другими материалами. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом "сырое по сырому" за один проход. При использовании Caparol-Tiefgrund ТВ во внутренних помещениях может появиться специфический запах растворителя, поэтому следует позаботиться о вентиляции помещений. При повышенной восприимчивости к запахам использовать закрепитель Colarol без запаха.



Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть С, ДИН 18 363, раздел 3.

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

На прочную нормально впитывающую штукатурку покрытие наносится без предварительной обработки. На крупнопористую, осыпающуюся штукатурку нанести грунтовочное покрытие Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Грунтовочное покрытие выполнять Caparol Haftgrund.

Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать, очистить от пыли и покрыть Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающих плитах грунтовочное покрытие выполнять материалом Caparol Acryl-Hydrosol или Caparol Tiefgrund TB.

На очень плотных, гладких плитах выполнять грунтовочное покрытие адгезионной грунтовкой Caparol Haftgrund .

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные стыки. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпаклевки укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Грунтовочное покрытие выполнять материалом Caparol Haftgrund или CapaSol.

На плитах с водорастворимыми, пятнами выполнять грунтовочное покрытие тонкой изолирующей грунтовкой Caparol-Aquasperrgrund.

Бетон:

Удалить остатки разделительных веществ, а также мелящиеся, осыпающиеся субстанции.

Покрытия, обладающие несущей способностью:

Матовые, слабовпитывающие покрытия можно окрашивать сразу.

Глянцевые и лаковые покрытия предварительно зачистить. Нанести грунтовочное покрытие Caparol Haftgrund.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Удалить покрытия на основе алкидных и дисперсионных красок, штукатурку на основе синтетических смол. На слабовпитывающие, гладкие поверхности нанести Caparol Haftgrund.

На крупнопористые, осыпающиеся и впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Покрытия на основе минеральных красок удалить, очистить поверхность от пыли. Провести грунтование материалом Caparol Tiefgrund TB.

Покрытие на основе клеевых красок:

Смыть без остатка. Грунтовочное покрытие наносить грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Непрочно держащиеся обои:

Удалить без остатка. Смыть клейстер и макулатуру. Нанести грунтовочное покрытие Caparol Tiefgrund TB.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень путем влажной чистки (например, счистить щеткой или соскоблить). Промыть поверхность с помощью Capatox и оставить до полного высыхания.

Применить соответствующую грунтовку в зависимости от вида и структуры подложки.

Сильно заплесневевшую поверхность покрыть антигрибковыми красками Indeko-W, Malerit-W, Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Удалить пятна никотина, сажи и жира водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и хорошо просушить.

Высохшие пятна воды очистить щеткой сухим способом. Провести изолирующее грунтование грунтовкой Caparol-Filtergrund (Техническая информация № 845).

На сильно загрязненные поверхности нанести завершающее покрытие Caparol IsoDeck.

Дерево:

Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Capacryl или краской для дерева Capadur Color .

Мелкие дефекты:

Дефекты устранить шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel либо Caparol Glaettspachtel согласно инструкции по применению и, при необходимости, прогрунтовать.

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация:

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Представительство в РБ

ул. Тимирязева, 65б, офис 307

220035 Минск

Тел.: +375 (17) 205 89 70

Факс: +375 (17) 205 94 38

e-mail: info@caparol.by

www.caparol.by

СП «ДИСКОМ» ООО

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

220035 Брест

Тел.: +375 (162) 28-37-91

Факс: +375 (162) 28-37-94

e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация № 330 по состоянию на март 2006 г.