

# Capadecor StuccoDecor DI PERLA / Кападекор Штукко-Декор ДИ ПЕРЛА



Декоративная краска для нанесения шпателем с перламутровым эффектом для внутренних работ.



## Описание продукта

### Область применения:

Кападекор Штукко-Декор ДИ ПЕРЛА материал с перламутровым блеском для эффектного оформления стен и потолков. Для внутренних работ.

### Свойства:

- водоразбавимая
- не содержит растворителей и эмиссий
- легко наносится
- компьютерная колеровка при помощи системы ColorExpress
- обладает высокой диффузионной способностью
- устойчиво к механическим нагрузкам

### Связующее:

Дисперсия искусственных смол

### Степень блеска:

Шелковисто-глянцевая

### Плотность:

ок. 1,0 г/мл

### Стойкость к мытью:

2 класс по DIN EN 13300

### Цветовой тон:

База: серебро, золото

### Колеровка:

Колеруется при помощи автоматической системы ColorExpress приблизительно в 73 цветовых тонах вееров 3D-System и CaparolColor (55 цветов для базы Серебро и 18 для базы Золото).

**Не работать неколерованным (базовым) материалом.**

### Ёмкость упаковки:

2,5 л

### Указания по технике безопасности:

Хранить в недоступных для детей местах. В случае попадания в глаза, немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на землю.

Более подробная информация находится в листке безопасности.

### Хранение:

Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте.

### Утилизация:

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала после высыхания можно

сдавать на утилизацию как краски на водной основе, а высохшие остатки материала – как отвердевшие краски или как бытовой мусор.

**Код продукции красок и лаков:**  
M-DF01

**Содержание VOC (вредных летучих соединений):**  
Согласно норм ЕС (2010) не более 30 г/л

**В Кападекор Штукко-Декор ДИ ПЕРЛА: менее 1 г/л (E.L.F.)**

## Пригодные подложки и их подготовка

Подложка должна быть сухой, ровной, чистой, не содержать разделяющих и контрастных веществ. Необходимо соблюдать рекомендации VOB, часть C, DIN 18 363, абз. 3.

Поверхности должны отвечать степени качества Q4. (полноповерхностное шпатлевание подложки с перекрытием всех стыков. Рекомендуемый слой – ок. 3 мм).

### Подготовка подложки:

В зависимости от состояния поверхности нанести 1-2 слоя шпаклевки по всей поверхности с применением Caparol-Akkordspachtel, а после высыхания провести промежуточную шлифовку. Обеспылить и нанести пигментированную грунтовку CapaGrund Universal, заколеровав в тон финишного покрытия.

### Порядок нанесения:

Наносится в два этапа:

1. Stucco-Décor DI Perla в желаемом цветовом тоне (разбавленный на ок. 20% водой) наносится на подготовленную поверхность при помощи валика с коротким ворсом (расход ок. 40 мл/м<sup>2</sup>). Оставляем сохнуть (не менее 12 ч).
2. Stucco-Décor DI Perla того же цветового тона наносится неразбавленным при помощи венецианской кельмы до полного укрытия (расход ок. 80 мл/м<sup>2</sup>) и спустя некоторое время (ок. 3 мин.) структурируется этой же кельмой. Для предотвращения стыков наносить «сырое по сырому». Минимальная температура нанесения: +5°C.

### Расход:

Ок. 120-150 мл/м<sup>2</sup> для готового покрытия.

Более точно определяется на объекте при пробном нанесении.

### Очистка инструмента:

Промыть водой сразу после использования.

### Минимально допустимая температура нанесения и высыхания:

Температура подложки и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С, влажность не более 80%.

### Время высыхания:

При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % покрытие становится сухим на поверхности через 30-60 минут.

Финишное покрытие наносится не менее чем через 12 ч.

Полностью сухой и способной выдерживать нагрузку поверхность становится приблизительно через 1-2 дня. При более низкой температуре и более высокой относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

## Указания

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

### LACUFA GmbH

#### Lacke und Farben

#### Представительство в РБ

ул. Тимирязева, 65б, офис 307

220035 Минск

Тел.: +375 (17) 205 89 70

Факс: +375 (17) 205 94 38

e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

[www.caparol.by](http://www.caparol.by)

### СП «ДИСКОМ» ООО

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

220035 Брест

Тел.: +375 (162) 28-37-91

Факс: +375 (162) 28-37-94

e-mail: [info@diskom.brest.by](mailto:info@diskom.brest.by)

## Техническая информация № EXL-CD010D по состоянию на март 2010 г.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rofsdorfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88