



# Caparol SeidenLatex

Шелковисто-глянцевая износостойчивая латексная краска для внутренних покрытий.

## Описание материала

### Назначение:

Для высоконагружаемых, стойких к истиранию внутренних покрытий с шелковисто-глянцевой поверхностью. Сохраняет структуру подложки. Особенно хороша для применения в школах, детских садах, больницах, приемных, офисах, т.к. устойчива к чистке и истиранию. Далее превосходно подходит для покрытия структурных, рельефных, печатных обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает структуру шелковисто-глянцевым эффектом.

### Свойства:

Водорастворима. Экологична. Обладает слабым запахом.

Высокая степень белизны.

Паропроницаема.

Хорошо очищается, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам.

Легко наносится.

Щелочестойчивая. Не омыляется.

### Технические свойства по DIN EN 13300

#### Влажное истирание:

2 класс устойчивости

#### Укрывистость:

2 класс, при расходе 140 мл/м<sup>2</sup>

#### Степень глянца:

Шелковисто-глянцевая, по DIN 53 778.

### Вязущее:

Синтетический латекс, в соответствии со стандартом DIN 55 945.

### Цветовой тон:

Белый.

**Caparol SeidenLatex** колеруется автоматически по системе ColorExpress согласно множества колеровочных карт.

**Caparol SeidenLatex** может колероваться вручную колеровочными красками Alpinacolor либо AVA – Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

При самостоятельной колеровке перемешать между собой все отколерованные емкости для избежания отличий оттенков. При заказе от 100 л возможна заводская колеровка.

Очень насыщенные тона, например, желтый, оранжевый, красный и т.д. необходимо наносить по особой технологии. Первый слой наносить краской такого же цветового тона, но гораздо светлее (пастельным). Второй слой наносить краской выбранного цвета. Это связано с оптическими свойствами некоторых пигментов.

### Хранение:

В холодном месте, но не на морозе.

### Советы по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. При нанесении методами напыления не вдыхать образующийся "туман".

Не допускайте попадания продукта в канализацию, водоемы, землю. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

### Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

### Размеры упаковки:

Caparol-SeidenLatex 2,5, 5 и 12,5 л

## Технология нанесения

### Структура покрытия:

Основное или промежуточное покрытие: Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной не более чем 10 % воды. Заключительное покрытие: Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной < 5% воды.

### Способы нанесения покрытия:

Наносится кистью, валиком или прибором безвоздушного распыления Airless.

### Нанесение методом "airless":

Угол распыления: 50°

Сопло: 0,021-0,026"

Давление: 150-180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

### Расход:

ок. 140 мл/кв.м за один проход на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется на пробном покрытии.

### Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе.

### Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрытию примерно через 4 - 6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

### К сведению потребителя:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом "сырое по сырому" за один проход.

Не пригодна для горизонтальных поверхностей с нагрузкой водой.

При применении глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может проявляться характерный запах раство-

рителя. Необходимо обеспечить хорошее проветривание.

В особых ситуациях можно применять свободный от ароматических углеводородов, слабопахнущий Colarol-Putzfestiger.

## Пригодные подложки и их подготовка:

**Основы для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и отделяющихся веществ. Необходимо руководствоваться Правилами VOB, часть C, раздел 3.1.1.**

## Внутренние поверхности

### Штукатурки групп P II и P III

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки.

На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозоле Caparol Acryl-Hydrosol. или Capasol.

### Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund.

Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью шлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.

### Гипсовые строительные панели:

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозоле Caparol Acryl-Hydrosol или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund.

### Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или Capasol. Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol-Aquasperrgrund.

### Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

### Газобетон:

Грунтовочное покрытие материалом Caparplex, разбавленным водой в пропорции 1:3.

### Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

### Покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые, малогигроскопичные поверхности обрабатывать без предварительной подготовки.

Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

**Покрyтия с плохой несущей способностью:**

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрyтия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить.

На маловпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности грунтовать Caparol Acryl-Hydrosol или Capasol.

Плохо несущие покрyтия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Грунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Покрyтия клеевыми красками:**

Смыть до самой основы. Грунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги:**

Окрашивать без предварительной подготовки.

**Непрочные обои:**

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Грунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Поверхности, покрытые плесенью:**

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Saratop и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

**Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:**

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть.

Высохшие водяные пятна прочистить сухой щеткой.

Нанести изолирующую грунтовку Caparol-Aquaspergrund. (Техническая информация No 845). На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol IsoDeck (Техническая информация No 848).

**Древесина и древесные материалы:**

Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Capasyl или краской для дерева Capadur Color.

**Устранение мелких дефектов:**

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпателькой марки Akkordspachtel или Glaettspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно грунтовать.

**Указания**

**Техническая консультация по срочным вопросам:**

**LACUFA GmbH**

**Lacke und Farben**

**Представительство в РБ**

ул. Тимирязева, 65б, офис 307  
220035 Минск

Тел.: +375 (17) 205 89 70

Факс: +375 (17) 205 94 38

e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

[www.caparol.by](http://www.caparol.by)

**СП «ДИСКОМ» ООО**

ул. Лейтенанта Рябцева, 110  
220035 Брест

Тел.: +375 (162) 28-37-91

Факс: +375 (162) 28-37-94

**Техническая информация № 327 по состоянию на февраль 2006 г.**

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания ланная информация утрачивает свою силу