

Saragrund



Водоразбавимая, белая, содержащая пигмент грунтовочная краска для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:

Специальное грунтовочное средство с содержанием белого пигмента для грунтования минеральных наружных и внутренних поверхностей, а также для поверхностей, покрытых штукатуркой на основе искусственной смолы и для теплоизоляционных композиционных систем. Также используется в качестве грунтовочного покрытия с содержащими растворитель красками на основе полимеризационной смолы. Этот продукт оправдал себя как специальное «сцепляющее» предварительное покрытие на гладких поверхностях и как последующее покрытие штукатурок на основе искусственной смолы. Saragrund обладает высокими сцепляющими свойствами и значительно облегчает процесс стягивания и структурирования поверхностей, покрытых штукатуркой на основе искусственной смолы.

Свойства:

Готовая к нанесению, высокая адгезия, водоразбавимая, экологичная, обладает слабым запахом.

Связующее:

Дисперсия на основе искусственных веществ согласно DIN 55 945 .

Плотность:

Ок. 1,4г./см³

Размеры упаковки:

5л и 12,5 л.

Цветовой тон:

Белый.

Saragrund колеруется на установках ColorExpress. Также может колероваться при помощи Alpinacolor, AVA (макс. 25%).

Обратите внимание:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой. При нанесении методом распыления не вдыхать образующийся при распылении «туман». Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и на землю.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки материала в отвердевшем виде уничтожать в качестве строительных отходов или как старые затвердевшие краски или же как бытовые отходы.

Код продукта для лаков и красок:

M-GR01

Состав:

Дисперсия на основе акриловой смолы, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, пленкообразователи, вода, добавки, консерванты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предварительная обработка подложки:

Подложки должны быть сухими, чистыми и не содержащими разделяющие вещества.

Просьба что касается применимости к различным подложкам и их необходимой предварительной обработке обращать внимание на нашу техническую информацию № 650 « Подложки и их предварительная обработка».

Обработка:

На прочных подложках, с нормальной впитываемостью Saragrund наносится неразбавленным. Допускается разбавление водой до 3%.

Расход:

150-200мл/м² на гладких подложках, на шероховатых соответственно больше. Точный расход устанавливается непосредственно на объекте при пробном покрытии.

Инструменты:

Saragrund может наноситься валиком, кистью или методом распыления. Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Совместимость с другими материалами:

Чтобы сохранить специфические свойства, Saragrund смешивать только с Alpinacolor, Amphibolin Vollton- u Abtönfarben. Не добавлять никаких других материалов.

Разбавление:

Разбавлять исключительно водой.

Минимально допустимые температуры при обработке:

+5°C для подложки и окружающего воздуха.

Время высыхания:

При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха не менее чем через 12 часов поверхность готова к дальнейшей обработке. Соответственно при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Обратите внимание:

Saragrund не подходит для горизонтальных поверхностей с постоянным воздействием воды.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультироваться у нас или наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Технические консультации:

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Представительство в РБ

ул. Тимирязева, 65б, офис 307

220035 Минск

Тел.: +375 (17) 205 89 70

Факс: +375 (17) 205 94 38

e-mail: info@caparol.by

www.caparol.by

Техническая информация № 657 по состоянию на февраль 2006 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусмотренной цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.