



**Прозрачная лазурь для придания интерьеру кристаллического блеска с золотым, серебряным или переливающимся оттенком.**

## Краткий обзор

### Размеры упаковки:

1 л,

### Назначение:

Лазурь Alpina Crystal Effekt придает стенам оживленный характер благодаря сдержанно сверкающему кристаллическому эффекту и мелкозернистой структуре поверхности.

### Степень глянца:

шелковисто-глянцевая

### Инструмент/ Температура:

Краску тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina Rolle или щеткой Alpina Bürste.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты промыть водой сразу после применения.

### Свойства:

- Без растворителей и смягчителей
- Очень хорошо поддается чистке
- Простая в применении
- Практически без запаха и эмиссий
- Экологичная
- Обладает высокой износостойкостью

### Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% через 6-8 часов сухая на поверхности, полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

### Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

### Расход:

Примерно 6 м<sup>2</sup>/ на литр, на гладких поверхностях.

На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

### Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная с золотыми, серебряными или перламутровыми пигментами.

### Структура покрытия / Грунтование

#### Грунтовочное покрытие:

По желанию подготовить основание цветным, белым, структурированным или гладким.

#### Финишное покрытие:

После высыхания подготовленного основания нанести лазурь Alpina Crystal Effekt валиком Alpina Rolle или щеткой Alpina Bürste. Для интенсивного кристаллического эффекта можно нанести Alpina Crystal Effekt в два слоя.

## Пригодные подложки и их подготовка

### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Рекомендуется грунтовочное покрытие матовой/шелковисто-матовой дисперсионной краской или акриловым лаком.

### Штукатурки и шпатлевки:

#### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрасить предварительно покрыть краской из ассортимента Alpina.

**Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:**  
Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, нанести кроющее гладкое или структурное грунтовочное покрытие из ассортимента Alpina.

### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

### Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

### Покрытия с плохой несущей способностью:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клевые краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

## Дополнительные информации:

### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

### Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

### Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

### Техническая информация № A-D212R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.