



**Кремообразная мелкозернистая структурная краска
для элегантного линейного дизайна внутри помещения.**

Краткий обзор

Размеры упаковки:

5 л.

Назначение:

С помощью краски Alpina Linie Effekt достигается модно-пуристический линейный дизайн. Оживленный, гармоничный, естественный, белый или цветной внешний вид.

Свойства:

- С высокой адгезионной способностью
- Очень длительное время применения
- С слабыми запахом и эмиссией
- Водоразбавляемая
- Высокая износостойкость
- Открыта для диффузии
- Легко наносится и структурируется
- Легко ремонтируется

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая, не подлежит колеровке

Степень глянца:

матовая

Инструмент/ Температура:

Краску тщательно перемешать. Наносить валиком Alpina-Rolle. Затем сразу обработать поверхность гребнем Alpina Effekt-Kamm.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 2 м²/ на литр за один рабочий проход. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Грунтование

Грунтовочное покрытие:

На контрастные или необработанные поверхности рекомендуется нанести предварительный слой Alpina Megamax 3.

Нанесение материала:

Нанести краску Alpina Linie Effekt густым равномерным слоем с помощью валика. Чем больше количество наносимой краски, тем сильнее проявятся структурные линии при структурировании. Затем сразу пройти по поверхности гребнем Alpina Effekt-Kamm снизу вверх с легким нажимом за один прием или с перерывами. Появившиеся наложения мягко снять снизу вверх. Материал, остающийся на гребне, удалить тряпкой.

Финишное покрытие:

После высыхания обработать поверхность материалами Alpina Metall Effekt. Если потребуется пройти по окрашенной поверхности гребнем Alpina Effekt-Kamm.

Применение

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Наносить Alpina Linie Effekt на ровные поверхности.

Нанесение:

Alpina Linie Effekt наносится валиком Alpina-Rolle и структурируется гребнем Alpina Effekt-Kamm.

Первый рабочий этап:

– Нанести Alpina Linie Effekt густым слоем валиком Alpina-Rolle. Чем больше количество нанесенного материала, тем рельефнее и выраженнее становится структура.



Второй рабочий этап:

– Сразу после нанесения обработать материал с помощью гребня Alpina Effekt-Kamm, протянув им полосы снизу вверх. Можно обрабатывать материал, расчесывая его одним проходом, или частями, смещая полосы. Время от времени очищать гребень от излишков материала сухой чистой тряпкой.



Третий рабочий этап:

– После высыхания нанести Alpina Metall Effekt или одну из других декоративных красок из ассортимента Alpina.



Четвертый рабочий этап:

– При желании усилить и подчеркнуть структуру линий, обработать свеженанесенную краску гребнем Alpina Effekt-Kamm.



Пригодные основания и их подготовка

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и ровным. Неровности основания зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и в качестве выравнивающего кроющего промежуточного покрытия использовать Alpina Megamax 3.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina Einlassgrund oder Grund-Konzentrat.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и преворительно прогрунтовать продуктами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

Дополнительные информации:

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D212R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.