



## Alpina Грунтовка

Основа для качественной покраски

Отличная основа для всех фасадных и интерьерных красок  
Экономит расход краски  
Соответствует СТБ 1263-2001



прозрачная

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

2,5л, 10л

#### Назначение:

готовая к применению закрепляющая грунтовка глубокого проникновения для минеральных подложек, для наружных и внутренних работ. Применение грунтовки позволяет избежать полошение, разнотон и снижает расход материалов при последующей окраске. Отлично подходит для грунтования известково-цементных фасадных штукатурок и минеральных оснований при внутренних работах.

#### Свойства:

- Глубоко проникает и укрепляет
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- улучшает сцепление и срок службы последующего слоя покраски
- уменьшает расход финишного материала

#### Подходящие типы оснований:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
  - силикатный кирпич
  - керамический кирпич
  - бетон
  - гипсовые основания
  - старые покрытия с хорошей несущей способностью
  - дисперсионные матовые штукатурки и краски

#### Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке  
продукт не подлежит колеровке

#### Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании

#### Способ нанесения / Инструмент:

на нормально впитывающие основания нанести неразбавленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в один проход. Допускается наносить материал валиком и затем распределять кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода "мокрое-по-мокрому". Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков.

#### Время высыхания / Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

#### Расход:

**10 литров хватает приблизительно на 65 м<sup>2</sup> (150-200 мл/м<sup>2</sup>)** на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход существенно зависит от состояния подложки и определяется пробным нанесением.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

В зависимости от впитываемости наносить 1 или 2 слоя неразбавленной грунтовки **Alpina Грунтовка**. При необходимости / очень высокой впитываемости разбавить грунтовку на 10% чистой водой. Для грунтования гипсовых шпатлевок и обеспыливания оснований - грунтовку разбавить в отношении 1:1 чистой водой (по объёму). Не допускать образование блеска (слишком много материала) на поверхности.

#### Состав:

Состав: дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/h): 30 г/л. Данный продукт содержит макс. 7 г/л ЛОС.



## Alpina Грунтовка

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.).

#### Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка** два раза (мокрое по мокрому), предварительно разбавив грунтовку на 10% чистой водой.

#### Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Долговечная Фасадная** или **Alpina Надежная Фасадная**, разбавленной водой до 10% объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой **Alpina EXPERT Beton-Kontakt**. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**.

#### Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести **Alpina Грунтовка** разбавленной на 10% (по объему) воды.

#### Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибом (при внутренних работах) :

для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени**.

**Гипсовые штукатурки и шпатлевки:** после каждой шлифовки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**, предварительно разбавить в отношении 1:1 чистой водой.

#### Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina Грунтовка**.

#### Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпатлевать **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish** (только для внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности / Очистка инструмента:

Меры предосторожности: хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

#### Утилизация отходов:

Утилизация: неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

#### Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.