

## Alpina Parkett

### Альпина Для паркета

Алкидно-уретановый паркетный лак для создания прочного покрытия деревянных полов, других деревянных поверхностей внутри помещения.



прозрачный

#### КРАТКИЙ ОБЗОР

##### размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 5,0л; 10,0л

##### Назначение:

специальный лак на алкидно-полиуретановой основе для создания прочного защитного покрытия паркетных полов, паркета, а также других деревянных поверхностей внутри помещения. Легко моется и отчищается.

##### свойства:

- создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью
- надежно защищает паркет от проникновения влаги
- покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами
- имеет слабый запах во время нанесения и высыхания

##### пригодные подложки:

Паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на прочные старые лакировки и эмали. Для работ внутри помещения

##### цветовые тона/ колеровка:

прозрачный лак  
продукт не предназначен для непосредственной колеровки  
возможна предварительная тонировка деревянного пола материалом **Alpina Лазурь для дерева** в оттенках древесины.

##### Время высыхания/ Температура применения :

при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65% лак высыхает на поверхности через 1-2 ч (зависит от толщины слоя). Нанесение следующего слоя лака через 8 часов. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°С.

##### степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

##### инструмент:

Наносите покрытие валиком, предназначенным для лакирования алкидными лаками (эмалями). Для дощатого пола используется кисть-ракла.

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

##### способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Исключите сильный сквозняк в помещении. Работу начинайте с дальнего угла комнаты, двигаясь от окон к двери. Для получения долговечного и прочного покрытия нанесите 1-ый слой лака, после высыхания зашлифуйте мелкозернистой бумагой, удалите пыль и нанесите 2-ой слой, для новых полов рекомендуется 3-и слоя. В первые дни ограничить нагрузки на покрытие! Технологический перерыв между слоями лака: 8 час

##### расход:

около 100 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

##### структура покрытия /разбавление:

##### грунтовочный слой :

**Alpina Для паркета**, разбавив на 15-20% уайт-спиритом  
**промежуточный слой и финишное покрытие:**  
лак **Alpina Для паркета** без разбавления.

##### состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/1): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 470 г/л ЛОС.



## Alpina Parkett Альпина Для паркета

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Поверхность дерева очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

#### Новые деревянные подложки:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

#### Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

#### Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочнодержающиеся покрyтия тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с лаком **Alpina Для паркета** пробным нанесением.

#### Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. Загрунтовать материалом **Alpina Для паркета** разбавив на 20% уайт-спиритом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:

#### Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутанонксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

#### Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 3 лет в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.