

Alpina Yacht

Альпина Для яхт

Специальный алкидно-уретановый высокоглянцевый лак для создания прочных, водостойких покрытий по дереву. Для наружных и внутренних работ.



прозрачный

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

алкидно-уретановый высокопрочный, водостойкий лак для покрытия надводной и подводной частей деревянных корпусов лодок, а также для других подвергаемых особо сильной нагрузке деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Обладает отличными защитными свойствами, легко очищается, очень влагостойкий.

свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, быстро высыхает, обладает износостойкостью, эластичностью, устойчивостью в пресной и солёной воде. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

пригодные подложки:

деревянные лодки, поверхности из дерева снаружи и внутри помещений. (Для паркета следует использовать лак "Alpina Для паркета")

цветовые тона/ колеровка:

прозрачный лак
Колеровка не предусмотрена.

Время высыхания/ Температура применения :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 4 ч (зависит от толщины слоя). Нанесение следующего слоя или материала через 24ч. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

степень глянца:

глянцевый

инструмент:

Наносить краскопультом, кистью или валиком для алкидных лаков и эмалей. Для поверхностей с постоянной водной нагрузкой рекомендуется нанесение кистью.

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Исключите сильный сквозняк в помещении, не работайте при сильном ветре. Для получения долговечного и прочного покрытия нанесите 1-ый слой лака, после высыхания зашлифуйте мелкозернистой бумагой, удалите пыль и нанесите 2-ой слой, для новых покрытий снаружи и лодок рекомендуется 3-4 слоя. В первые дни ограничить нагрузки на покрытие. Технологический перерыв между слоями лака: 24 час

расход:

Расход: около 80-90 мл/м² на 1 слой.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

– **снаружи:** Alpina Грунтовка Для дерева
– **внутри:** Alpina Для яхт, разбавленный уайт-спиритом на 10-15%

промежуточные слои и финиш:

Alpina Для яхт без разбавления.

состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 450 г/л ЛОС.



Alpina Yacht Альпина Для яхт

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность дерева очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные подложки:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочнодержающиеся покрyтия тонкослойными лазурями зашлифовать.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. Загрунтовать материалом **Alpina Для яхт** разбавив на 10-15% уайт-спиритом.

паркет

Для лакирования паркетных полов внутри помещений использовать продукт **Alpina Для паркета**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 3 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.