




Alpina Lasur für Holz

Альпина Лазурь для дерева

Альпина Лазурь фюр Хольц

Альпина Лазурь для дерева

Тонкослойная лазурь для дерева, прекрасно сохраняет текстуру, отлично защищает от атмосферных воздействий и влаги внутри и снаружи помещений. Обеспечивает длительный срок службы деревянных поверхностей.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Тонкослойная лазурь на алкидной основе для деревянных элементов фасадов и интерьеров. Сохраняет и подчеркивает текстуру дерева, обеспечивает водоотталкивание и УФ-защиту.

свойства:

материал обеспечивает прекрасную защиту всех пород древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

пригодные подложки:

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева, только для наружных работ. Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

цветовые тона/ колеровка:

компьютерная колеровка: в системе ColorMix в оттенки дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

готовые цвета с УФ-защитой (12 оттенков) : эбеновое дерево, дуб, каштан, сосна, вишня, красное дерево, орех, пиния, тиковое дерево, грецкий орех, белый, зеленый.

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение слоя лака, эмали или лазури- через 8 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

степень глянца:

шелковисто-матовый. Степень глянца зависит от вида древесины и качества подготовки поверхности.

инструмент :

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом. Допускается нанесение материала методом окунания.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки! Пробным нанесением убедиться в соответствии цвета лазури требуемому оттенку. Насыщенность оттенка зависит от количества нанесенных слоев. Тщательно распределить лазурь кистью по древесине. Торцевые стороны и кромку обработать до монтажа! На торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.

расход:

примерно 100 мл/м² на 1 слой.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи (только фасадные работы):

Alpina Грунтовка Для дерева без разбавления.

промежуточный слой и финишный слой:

Alpina Лазурь Для дерева без разбавления.

состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/f): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 640 г/л ЛОС.



Alpina Lasur für Holz (Альпина Лазурь для дерева)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.
Для наружных работ загрунтовать материалом **Alpina**
Грунтовка Для дерева.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями полностью удалить до прочного основания с впитывающей способностью.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Влажность древесины

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимание

держат в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксид. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предсказываемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.