



## Alpina Die Beständige für das Dach Alpina Стойкая для Крыш

Идеальная защита для наклонных крыш.



4 оттенка  
зелёный  
темно-коричневый  
кирпично-красный  
красный

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

10л

#### Назначение:

шелковисто-матовая очень стойкая к атмосферным воздействиям и осадкам специальная водно-дисперсионная краска для крыш в светостойких долговечных цветах. Продукт обеспечивает идеальную защиту и адгезию для наклонных крыш, легко наносится. Для долговечной и красивой крыши.

#### Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Светостойкие долговечные цвета
- Отличная адгезия к черепичным материалам

#### Подходящие типы оснований:

- цементно-песчаная черепица,
- керамическая кровельная черепица (кроме покрытых ангобом или глазурью),
- шифер,
- фиброцемент,
- твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном,
- прочные матовые дисперсионные краски

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Alpina Стойкая для Крыш производится в готовых цветах:  
зелёный  
темно-коричневый  
кирпично-красный  
красный

#### Степень глянца:

шелковисто-матовая

#### Способ нанесения / Инструмент:

перед использованием краску тщательно перемешать. Новую минеральную черепицу или шифер необходимо предварительно увлажнить. Краска наносится в 2 слоя валиком, кистью или краскопультом. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

#### Время высыхания / Температура применения:

Не наносить при температуре подложки, материала и воздуха ниже +8°C и выше +35°C.  
При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %: покрытие стойкое к осадкам и готово к нанесению 2 слоя примерно через 2-3 ч. Полное высыхание: примерно 24 ч. Влажность воздуха не должна превышать 80%. Не наносить при опасности заморозков, осадков, на горячую поверхность крыши и при температуре точки росы (при ожидаемом резком снижении температуры - например вечером)

#### Расход:

200-300 мл/1м<sup>2</sup> для 1 слоя в зависимости от типа и впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением. 10 литров хватает приблизительно на 25-30м<sup>2</sup> при обязательном двухслойном нанесении.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

Alpina Стойкая для Крыш, при необходимости разбавить максимум 5% воды (по объёму).

##### Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Стойкая для Крыш

**Краску нельзя наносить при относительной влажности воздуха выше 80%**

#### Состав:

дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода и аддитивы. Согласно европейским нормам допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в продукте этой категории (кат. А/с): 40 г/л. В данном продукте содержание ЛОС менее 25 г/л.



## Alpina Die Beständige für das Dach (Alpina Стойкая для Крыш)

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

полностью удалить мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи водоструйной очисткой или механически в направлении ската крыши. После очистки подложка должна быть прочной, чистой, сухой, обладать несущей способностью, не содержать веществ, препятствующих адгезии и обладать несущей способностью.

#### Впитывающие основания:

**цементно-песчаная черепица, шифер, фиброцемент:** непосредственно перед окраской очищенное основание смочить водой до матово-влажной поверхности. Окрасить подложку материалом Alpina Стойкая для Крыш. После высыхания нанести 2-ой слой.

#### Не впитывающие основания

Черепица из твердого ПВХ или пластика, усиленного стекловолокном: чистое сухое основание покрыть материалом Alpina Стойкая для Крыш. После высыхания нанести 2-ой слой.

#### Покртия дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Загрязненные, матовые поверхности очистить напорными струями воды. Высохшую поверхность окрасить материалом Alpina Стойкая для Крыш в 2 слоя

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.  
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

#### Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.