



Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионная шпатлевочная масса для создания декоративной бархатисто-матовой поверхности в технике послойного шпатлевания

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Колеруемая бархатисто-матовая декоративная шпатлевка на дисперсионной основе для оформления стен внутри помещений.
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ▪ На водной основе, стандарта E.L.F. ▪ Насыщенные оттенки ▪ Рациональная и безопасная техника применения ▪ Колеруется в системе машинной колеровки ColorExpress ▪ Износостойкая ▪ Формирует паропроницаемое покрытие
Упаковка	2,5 л; 5 л
Цветовой тон	<p>Белая Колеровка: Колеруется в системе машинной колеровки ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов коллекций 3D и CaparolColor. Материал перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах. При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое количество колерованной шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. При заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу. Рисунок декоративной поверхности проявляется типичным для шпатлевочных техник и зависит от выбранной техники нанесения, а также от интенсивности оттенка. Темные оттенки проявляют более выраженный рисунок, чем светлые. Оттенки, создаваемые с помощью органических пигментов, например, оранжевые и красные, не рекомендуется использовать в местах с интенсивным дневным солнечным освещением, т.к. это может приводить к существенному изменению цвета.</p>
Степень глянца	Бархатисто-матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Плотность: ок. 1,25 г/см³ ▪ Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя Sd H₂O: ок. 0,12 м ▪ 2 класс влажного истирания по DIN 53778



Техническая информация № 562 по состоянию на февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de
 Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88
 Филиал «Дискон» в Минске: пр-т Дзержинского 104 · 220116 Минск · офис 1502 · Телефон (017) 271 68 75 · Факс: (017) 270 26 52 · Internet: www.caparol.by

ПРИМЕНЕНИЕ	
<p>Дополнительные продукты</p> <p>Подходящие подложки</p>	<p>Caparol AkkordSpachtel fein; Caparol Indeko-plus; Caparol Feinroller</p> <p>Поверхности, покрытые штукатурками растворных групп PII, PIII, PIV, гипсовыми штукатурками, гипсокартоном, гипсовыми панелями, бетонные поверхности. Основание должно соответствовать уровню качества Q4. Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов.</p> <p>Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</p> <p>При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию №650.</p>
Подготовка поверхности	<p>На шероховатые, контрастные, гипсовые основания нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.</p> <p>В зависимости от свойств подложки выровнять всю поверхность 1-2 слоями шпаклевки Caparol AkkordSpachtel fein до достижения уровня качества Q4.</p> <p>Промежуточное шлифование выполнять шлифовальным средством с зерном P200-P240.</p> <p>Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой Caparol OptiGrund E.L.F.</p> <p>На подложки соответствующие уровню качества Q4, которые были подготовлены иными материалами, нанести полноповерхностный грунтовочный слой краской Caparol Indeko-plus валиком Caparol Feinroller. При применении иного инструмента после нанесения 2-го слоя Stucco Satinato может проявиться структура основания, которое нивелируется дополнительным слоем декоративной шпатлевки.</p>
Способ нанесения	<p>Обязательным является тщательное перемешивание Stucco Satinato, в том числе материала соприкасающегося со стенками и дном ведра. Встряхивания упаковки недостаточно для перемешивания материала. Не применять мешалки с острыми краями. Перемешивать деревянной лопаткой или миксером на низких оборотах.</p> <p>1-й слой: Stucco Satinato наносится на поверхность тонким слоем техникой шпатлевочных пятен. Важным является вытягивание материала в «0».</p> <p>После начала подсыхания открытые места также закрываются шпатлевкой в технике шпатлевочных пятен.</p> <p>2-й слой: Выполняется так же, как и 1-й.</p> <p>Комбинируя манеру работы шпателем достигаются индивидуальные эффекты.</p> <p>Замечание: необходимым условием является шпатлевание без шпатлевочных грат. Избегать высыхания материала на шпателе. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход.</p> <p>Инструмент: для нанесения Stucco Satinato рекомендуется шпатель гибкий двойной с закругленными краями из прочной нержавеющей стали. Перед применением обработать рабочую поверхность шпателя шлифовальной бумагой с зерном 400-600.</p>
Расход	<p>Ок. 80– 100 мл/м² на 1 рабочий проход.</p> <p>Точный расход определяется пробным путем на объекте.</p>
Условия применения	<p>Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.</p>
Время сушки	<p>При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1-2 дня. При более низкой</p>

Техническая информация № 562 по состоянию на февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88
Филиал «Дискон» в Минске: пр-т Дзержинского 104 · 220116 Минск · офис 1502 · Телефон (017) 271 68 75 · Факс: (017) 270 26 52 · Internet: www.caparol.by

	температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.
Указание	Указания по чистке и уходу: Поверхность Stucco Satinato может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе очистки места заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Stucco Satinato проявляет незначительный «эффект письма», проявление этого эффекта в большой степени зависит от оттенка покрытия. Чтобы снизить «эффект письма» для темных оттенков и значительно увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания либо Disporug 458 PU-Aquasiegel валиком. Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и интенсивность оттенка

УКАЗАНИЯ	
Внимание	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Код продукта Краски и лаки	M-DF01
Состав	Акрилатный / винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензилизоэтилозолинон).
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Сервисный центр	Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 562 по состоянию на февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88
Филиал «Дискон» в Минске · пр-т Дзержинского 104 · 220116 Минск · офис 1502 · Телефон (017) 271 68 75 · Факс: (017) 270 26 52 · Internet: www.caparol.by