



## Capadecor Calcino Romantico

Мелкозернистая минеральная декоративная шпатлевка на основе извести для высококачественных интерьерных покрытий техникой послойного шпатлевания.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Мелкозернистое минеральное покрытие для стен и потолков, изготовленное из гашеной извести (гидрата окиси кальция), мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях, как например: в офисах, конференц-зонах, приемных отделениях, отелях, банках, местах отдыха и частных интерьерах.
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минеральная</li> <li>▪ Оптика натурального камня</li> <li>▪ Высокая диффузионная и сорбционная способность</li> <li>▪ Пластичная, легкая при нанесении</li> <li>▪ В индивидуальных тонах</li> </ul>
Упаковка	7,5 кг, 15,0 кг

Цветовой тон

Натуральная белая  
**Колеровка:** колеровка производителем (поставляется готовым к нанесению)  
 Доступные оттенки:

Наименование оттенка	Номер оттенка
<b>Caparol 3D System</b>	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140
JURA	30; 40
LACHS	105
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120; 130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100



	Наименование оттенка	Номер оттенка			
		PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240		
	ROSE	85			
	SAPHIR	25; 30			
	SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70			
	VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50			
<b>SaparolColor</b>					
	Mais	18			
<b>Histolith</b>					
	Umbr dunkel	50			
<b>Оттенки Calcino Decor<sup>1</sup></b>					
	Agave 65	+1; +2; +3; +4			
	Agave 100	+1; +2; +3; +4			
	Aprico 65	+1; +2; +3; +4			
	Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4			
	Caramel 100	+1; +2; +3; +4			
	Korall 165	+1; +2; +3; +4			
	Lachs 75	+1; +2; +3; +4			
	Laser 20	+1; +2; +3; +4			
	Lazur 125	+1; +2; +3; +4			
	Oliv 5	+1; +2; +3; +4			
	Onyx 100	+1; +2; +3; +4			
	Pacific 5	+1; +2; +3; +4			
	Pacific 100	+1; +2; +3; +4			
	Palazzo 220	+1; +2; +3; +4			
	Palazzo 225	+1; +2; +3; +4			
	Palazzo 330	+1; +2; +3; +4			
	Patina 35	+1; +2; +3; +4			
	Patina 40	+1; +2; +3; +4			
	Patina 65	+1; +2; +3; +4			
	Rose 105	+1; +2; +3; +4			
	Siena 165	+1; +2; +3; +4			
	Tundra 5	+1; +2; +3; +4			
<b>RAL</b>					
	7023	Betongrau			
<p><sup>1</sup> Обратите внимание, что характеристики оттенков Calcino Decor не совпадают с оттенками Saparol 3D. В зависимости от техники исполнения и структурирования цвета могут отличаться от веера.</p> <p><b>Важно:</b> На одной поверхности использовать материалы с одинаковым номером партии. Если используются материалы из разных партий, то следует предварительно смешать их между собой, чтобы избежать различий в оттенках.</p>					
Степень глянца	От шелковисто-матового до шелковисто-глянцевого (в зависимости от степени уплотнения)				
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе, желательно при температуре не ниже 5 °С. Обязательно хранить вскрытые упаковки плотно и герметично закрытыми, чтобы избежать высыхания и образования комков.				
Дополнительные продукты	Saparol-Haftgrund				
Указание	Calcino Romantico колеруется заводским методом и доставляется непосредственно производителю работ. При поставке колерованный материал уже имеет готовую к работе консистенцию, и его НЕЛЬЗЯ перемешивать заново. Дополнительное перемешивание материала уменьшает его вязкость, и материал должен после этого стоять 2 дня, чтобы заново набрать готовую к работе консистенцию.				
Соответствие областям применения согласно Технической информации №606:	Внутри 1	Внутри 2	Внутри 3	Снаружи 1	Снаружи 2
	+	+	-	-	-
	(-) не подходит / (0) подходит при определенных условиях / (+) подходит				
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>					
Подходящие подложки	Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов.				

	Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть С, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка поверхности	<p><b>Штукатурки растворных групп PI, PII и PIII:</b></p> <p>На прочные, ровные, с нормальной впитывающей способностью штукатурки наносить без предварительной подготовки. Впитывающие штукатурки, с легкой осыпью обработать грунтовкой OptiGrund E.L.F.</p> <p>На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.</p> <p><b>Гипсовые- и готовые штукатурки растворной группы PIV:</b> Гипсовые штукатурки зашлифовать, очистить от пыли, зачистить места спёка и обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.</p> <p><b>Гипсоволокнистые плиты:</b> На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB (по поводу усиления каркаса см. также "Гипсокартонные плиты").</p> <p><b>Гипсокартонные плиты:</b> Зашлифовать шпатлевочные стыки. Мягкие и отшлифованные места гипсовой шпатлевки закрепить материалом OptiGrund E.L.F. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger. На плиты с содержанием водорастворимых и вымывающихся цветных веществ нанести слой грунтового покрытия материалом Caparol-Filtergrund grob. При этом необходимо соблюдать инструкцию BFS № 12, часть 2.</p> <p><b>Внимание:</b> Для покрытия материалом Calcino Romantico требуется усиление каркаса в местах стыка гипсокартонных листов. Должно быть исключено образование трещин в области соединения плит и на монтажных швах; швы необходимо закрыть так, чтобы обеспечить длительную защиту от трещинообразования.</p> <p><b>Бетон:</b> Удалить возможные остатки разделяющих веществ, осыпь и мелящиеся вещества.</p> <p><b>Покрyтия, обладающие несущей способностью:</b> На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно придать шероховатость. При необходимости шпатлевочных работ использовать Matador Feinputz.</p> <p><b>Покрyтия, не обладающие несущей способностью:</b> Удалить не обладающие несущей способностью эмалевые, лаковые покрытия или покрытия дисперсионными красками или штукатурками. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом OptiGrund E.L.F. Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить механически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.</p> <p><b>Покрyтия из клеевых красок:</b> Смыть до основания. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.</p> <p><b>Древесностружечные, рельефные и тисненные бумажные обои; не пристающие к поверхности обои:</b> Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan Putzfestiger.</p> <p><b>Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:</b> Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol-Filtergrund grob (техническая информация № 845).</p>
Подготовка материала  Способ нанесения	<p>Calcino Romantico готов к нанесению и его НЕ нужно перемешивать.</p> <p><b>Грунтовочное покрытие:</b></p> <p>После необходимой подготовки основания нанести промежуточное/ грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund. В случае неровностей основания или после проведения полноповерхностных шпатлевочных работ протянуть поверхность шпатлевкой Matador Feinputz. После нанесения Matador Feinputz грунтовать не требуется.</p> <p>При наличии штукатурных трещин необходимо воспользоваться финишным шпатлеванием с армирующей тканью. В случае конструктивных трещин возможна значительная подвижность основания: невозможно исключить образование трещин в финишном покрытии даже после применения шпатлевочных работ с армирующей сеткой.</p> <p>Calcino Romantico можно наносить сразу после высыхания грунтовочного покрытия. Для достижения окончательного внешнего вида требуется 2 рабочих этапа, состоящих из нескольких рабочих проходов.</p>

	<p><b>Особые указания:</b> Инструменты необходимо всегда держать в чистоте и обращаться с ними заботливо. Регулярно очищать край ведра и не допускать попадания присохших частичек материала в используемую для нанесения массу. Во время пауз в работе всегда накрывать материал. Ни в коем случае не разбавлять Calcino Romantico.</p> <p><b>1-й рабочий этап (техника «Аутентико»):</b> Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину зерна. После легкого подсыхания (5-10 мин) легким надавливанием заглаживать поверхность. Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм x 100 мм). 1-ый слой должен сохнуть мин. 12 часов, чтобы исключить отрыв от основания. При пониженной температуре или высокой влажности – увеличить время высыхания.</p> <p><b>2-й рабочий этап (техника «Аутентико»):</b> Calcino Romantico наносится полноповерхностно, в выбранном цвете, вытягивая на величину зерна. После легкого подсыхания (15-20 мин) сделать легкие продиры поверхности ребром кельмы под небольшим углом. Затем легким надавливанием неравномерно выгладить поверхность. Рекомендуется использовать венецианский шпатель (кельму) среднего размера (240 мм x 100 мм) из нержавеющей стали, также для этого рабочего этапа можно использовать пластиковую венецианскую кельму ArteTwin. Если поверхность выглядит слишком матовой, можно придать ей несколько больший глянец дополнительным полированием венецианской кельмой.</p> <p><b>Импрегнирование:</b> Чтобы не препятствовать карбонизации извести, поверхности должны отвердевать 3-6 дней без пропитывания. Преждевременная обработка может привести к изменению цвета. Импрегнирующая паста Calcino-Imprägnierpaste (техническая информация № 905) наносится нестираемой венецианской кельмой тонким равномерным слоем. После кратковременного подсыхания лишний материал удаляется мягкой ветошью. После высыхания еще раз протереть поверхность мягкой ветошью. При нанесении слишком большого количества пропитывающей пасты возникают белые налеты (лишний пемзовый порошок), которые не могут давать оснований для рекламаций, налет может быть уменьшен дополнительным протиранием поверхности.</p>
Расход	<p><b>Техника «Аутентико»:</b> ок. 600 г/м<sup>2</sup> за рабочий проход <b>Техника «Травертин»:</b> ок. 800 – 1200 г/м<sup>2</sup> за 1-й рабочий проход, ок. 600 г/м<sup>2</sup> за 2-й рабочий проход</p> <p>Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. Для исполнения техники «Травертин» обратитесь к дополнительным рекомендациям по выполнению.</p>
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении покрытия:</b> + 10 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Инструмент	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гладкая венецианская кельма с закругленными углами</li> <li>▪ Кельма для полировки</li> <li>▪ Возможно использование кельмы ArteTwin или аналогичной пластиковой кельмы</li> </ul> <p><b>Обратите внимание:</b> Для отдельных рабочих этапов можно пользоваться одним и тем же инструментом. Поврежденный инструмент вызывает появление дефектов на поверхности. Новый шпатель (кельму) необходимо отшлифовать (зерно 400-600). Инструмент, использованный для Calcino Romantico, не применять затем для нанесения Calcino Classico.</p>
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой. Для нанесения материала использовать только чистый инструмент.
<b>УКАЗАНИЯ</b>	
Очистка и уход	Импрегнирующая пропитка Calcino Imprägnierpaste не обеспечивает защиту при прямом попадании брызг воды (происходит образование известковых пятен), а также от загрязнений веществами, содержащими жиры, кислоты, смолу, кофеин, чай и красящиеся компоненты. Легкое загрязнение поверхности можно смыть теплой водой, при необходимости добавить нейтральные бытовые чистящие средства. Внимание: не использовать чистящие средства для удаления извести (известкового налета)!
Внимание	Опасность серьезного раздражения глаз. Избегать попадания в глаза и на кожу и одежду. Используйте при работе средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и очки / маску. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу, при возможности – снимите контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и промойте глаза еще раз. При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом. Хранить в недоступном для детей месте. При работе надевать защитные перчатки и очки / маску. При проглатывании НЕ вызывать рвоту – сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Код продукта Краски и лаки	M-DF02
Состав	Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода.

Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.</p> <p>Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Сервисный центр	<p>Телефон                    0 61 54 /71 17 10  Факс                        0 61 54 /71 17 11  Электронный адрес:    <a href="mailto:kundenservicecenter@caparol.de">kundenservicecenter@caparol.de</a></p>

#### Техническая информация №904 по состоянию на май 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Филиал в Берлине** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88  
**Филиал ИУП «Диском» в Минске**: пр-т Дзержинского 104 · 220116 Минск · офис 1502 · Телефон (017) 271 68 75 · Факс: (017) 270 26 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)